

汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0035

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 海丰县广建混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0035

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年08月03日 报告日期: 2021年07月14日 报告编号: B-SN2021-0035

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月05日	W210577
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	-----		-----			-----	
凝结时间	初凝(min)		173			≥45	
	终凝(min)		289			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			-----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.1	4.9	5.2	5.1	≥4.0
		28d	6.9	8.3	7.9	8.1	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	26.1	24.5	27.3	25.7	≥22.0
			26.7	23.5	26.1		
		28d	46.7	49.2	46.3	48.1	≥42.5
			48.9	49.6	47.9		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0070

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟峰 校核: 陈伟峰 检测: 陈伟峰



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0035

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 海丰县广建混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0035

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年08月03日 报告日期: 2021年07月14日

报告编号: B-SN2021-0077

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月05日	W210577
检验项目			实测值				技术要求
细度	比表面积(m2/kg)		-----				-----
	-----		-----				-----
凝结时间	初凝(min)		173				≥45
	终凝(min)		289				≤600
安定性	雷氏法(mm)		-----	-----			≤5.0
	试饼法		合格				用沸煮法检验必须合格
标准稠度用水量(标准法)(%)			27				试杆距底板6mm±1mm时用水量
胶砂流动度(mm)			-----				≥180
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.1	4.9	5.2	5.1	≥4.0
		28d	-----	-----	-----	-----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	26.1	24.5	27.3	25.7	≥22.0
			26.7	23.5	26.1		
		28d	-----	-----	-----	-----	≥42.5
			-----	-----	-----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位: 汕尾市住建局 					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0070

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 陈伟清

校核: 陈伟清

检测: 李生祥

汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0044

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市顺丰达建材有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0044

送样日期: 2021年06月16日

检验日期: 2021年07月20日

报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0066

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	江门海螺			2021年06月13日	BEP4RC210205
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积 (m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝 (min)		177			≥45	
	终凝 (min)		280			≤600	
安定性	雷氏法 (mm)		----	----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量 (标准法) (%)			28. 6			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度 (mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	4. 7	4. 6	4. 8	4. 7	≥4. 0
		28d	7. 5	7. 4	8. 0	7. 6	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	24. 0	24. 6	23. 8	24. 2	≥22. 0
			25. 4	24. 1	23. 3		
		28d	45. 0	44. 8	42. 3	43. 8	≥42. 5
			42. 8	45. 0	42. 7		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0052

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 林铁洪

校核: 林铁洪

检测: 林铁洪 李桂萍



汕尾市建筑工程质量检测站
水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0044

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 汕尾市顺丰达建材有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0044

送样日期: 2021年06月16日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0066

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家		出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥		42. 5R	江门海螺		2021年06月13日	BEP4RC210205	
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积 (m2/kg)		----			----	
	-----		-----			-----	
凝结时间	初凝 (min)		177			≥45	
	终凝 (min)		280			≤600	
安定性	雷氏法 (mm)		----	----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量 (标准法) (%)			28. 6			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度 (mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	4. 7	4. 6	4. 8	4. 7	≥4. 0
		28d	----	----	----	----	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	24. 0	24. 6	23. 8	24. 2	≥22. 0
			25. 4	24. 1	23. 3		
		28d	-----	-----	-----	-----	≥42. 5
			-----	-----	-----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求；					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0052

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 陈伟青

校核: 陈伟青

检测: 李生林



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0040

检测单位: (盖章)

委托单位: 汕尾市住建局

工程名称: 陆丰市实兴建材有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0040

送样日期: 2021年06月16日 检验日期: 2021年07月27日 报告日期: 2021年07月08日 报告编号: B-SN2021-0064

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	惠州光大			2021年06月12日	POGS4532R
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		162			≥45	
	终凝(min)		238			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27.8			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.3	5.1	5.3	5.2	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	28.1	27.4	28.1	27.1	≥22.0
			27.2	25.1	26.7		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0057

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟清 校核: 陈伟清 检测: 李生林



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0040

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市实兴建材有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0040

送样日期: 2021年06月16日 检验日期: 2021年07月27日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0064

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	惠州光大			2021年06月12日	POGS4532R
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积 (m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝 (min)		162			≥45	
	终凝 (min)		238			≤600	
安定性	雷氏法 (mm)		----	----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量 (标准法) (%)			27. 8			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度 (mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	5. 3	5. 1	5. 3	5. 2	≥4. 0
		28d	7. 8	7. 8	8. 0	7. 9	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	28. 1	27. 4	28. 1	27. 1	≥22. 0
			27. 2	25. 1	26. 7		
		28d	44. 8	45. 7	45. 4	44. 5	≥42. 5
			45. 6	41. 8	43. 6		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0057

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 林铁洪

校核: 林铁洪

检测: 林铁洪 李生林



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0038

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市鸿顺混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0038

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0060

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	油坑顺龙			2021年06月06日	----
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积 (m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝 (min)		154			≥45	
	终凝 (min)		243			≤600	
安定性	雷氏法 (mm)		----	----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量 (标准法) (%)			27. 8			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度 (mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	4. 8	4. 7	5. 3	4. 9	≥4. 0
		28d	----	----	----	----	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	25. 8	23. 4	23. 9	24. 4	≥22. 0
			24. 2	25. 8	23. 6		
		28d	----	----	----	----	≥42. 5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0058

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟雄 校核: 陈伟雄 检测: 黄伟雄 李生祥

汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0038

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市鸿顺混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0038

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日 报告编号: B-SN2021-0060

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	油坑顺龙			2021年06月06日	----
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		154			≥45	
	终凝(min)		243			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27.8			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4.8	4.7	5.3	4.9	≥4.0
		28d	8.6	8.6	8.0	8.4	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	25.8	23.4	23.9	24.4	≥22.0
			24.2	25.8	23.6		
		28d	45.2	46.2	49.3	48.2	≥42.5
			51.6	49.0	47.7		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0058

2. 地址: 汕尾市城区滨海苑苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟 校核: 陈伟 检测: 李生林



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0036

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市冠绿实业有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0036

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日 报告编号: B-SN2021-0057

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月11日	----
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积 (m2/kg)	----			----		
	----	----			----		
凝结时间	初凝 (min)	157			≥45		
	终凝 (min)	241			≤600		
安定性	雷氏法 (mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量 (标准法) (%)			27.4			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度 (mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	5.9	6.1	5.7	5.9	≥4.0
		28d	8.0	8.3	8.1	8.1	≥6.5
	抗压 (MPa)	3d	33.2	32.8	33.2	32.5	≥22.0
			33.2	31.3	31.5		
	28d	51.2	53.5	52.8	51.9	≥42.5	
		52.6	51.9	49.3			
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0060

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0036

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市冠绿实业有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0036

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日 报告编号: B-SN2021-0057

检测依据: GB 175-2007

品 种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	梅州塔牌			2021年06月11日	----
检验项目			实测值			技术要求	
细 度	比表面积 (m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝 (min)		157			≥45	
	终凝 (min)		241			≤600	
安 定 性	雷氏法 (mm)		----	----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量 (标准法) (%)			27. 4			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度 (mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强 度	抗折 (MPa)	3d	5. 9	6. 1	5. 7	5. 9	≥4. 0
		28d	----	----	----	----	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	33. 2	32. 8	33. 2	32. 5	≥22. 0
			33. 2	31. 3	31. 5		
		28d	----	----	----	----	≥42. 5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求; .					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 <					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0060

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟 校核: 陈伟 检测: 陈伟 李生



汕尾市建筑工程质量检测站
水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0053

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 海丰县恒盛投资有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0053

送样日期: 2021年06月24日 检验日期: 2021年07月27日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0072

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	梅州塔牌			2021年06月03日	W210571
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积 (m2/kg)		----			----	
	-----		-----			-----	
凝结时间	初凝 (min)		158			≥45	
	终凝 (min)		235			≤600	
安定性	雷氏法 (mm)		----	-----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量 (标准法) (%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度 (mm)			-----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	5. 2	5. 2	5. 4	5. 3	≥4. 0
		28d	-----	-----	-----	-----	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	25. 8	25. 8	25. 4	25. 1	≥22. 0
			24. 4	25. 1	24. 3		
		28d	-----	-----	-----	-----	≥42. 5
			-----	-----	-----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0068

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0053

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 海丰县恒盛投资有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0053

送样日期: 2021年06月24日 检验日期: 2021年07月27日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0072

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	梅州塔牌			2021年06月03日	W210571
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		158			≥45	
	终凝(min)		235			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5. 2	5. 2	5. 4	5. 3	≥4. 0
		28d	7. 9	7. 5	7. 7	7. 7	≥6. 5
	抗压(MPa)	3d	25. 8	25. 8	25. 4	25. 1	≥22. 0
			24. 4	25. 1	24. 3		
		28d	47. 8	49. 4	49. 5	48. 5	≥42. 5
			48. 2	50. 1	45. 9		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0068

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟 校核: 陈伟 检测: 黄伟 李生

汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0046

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市富成源混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0046

送样日期: 2021年06月18日 检验日期: 2021年07月27日 报告日期: 2021年07月08日 报告编号: B-SN2021-0068

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家		出厂日期		出厂编号	
普通硅酸盐水泥		42.5R	江门海螺		2021年06月07日		BEP4RC210192	
检验项目			实测值			技术要求		
细度	比表面积(m2/kg)		----			----		
	-----		-----			-----		
凝结时间	初凝(min)		168			≥45		
	终凝(min)		262			≤600		
安定性	雷氏法(mm)		----		-----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)			28			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)			----			≥180		
强 度 试 验 结 果								
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.0	5.2	4.9	5.0	≥4.0	
		28d	7.8	7.3	7.0	7.4	≥6.5	
	抗压(MPa)	3d	26.4	26.8	24.7	27.4	≥22.0	
			29.8	28.3	28.3			
		28d	43.8	45.3	44.4	46.0	≥42.5	
			44.7	47.9	49.7			
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。						
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪						

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0071

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈铁洪 校核: 陈铁洪 检测: 黄佳青 李生祥



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0046

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市富成源混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0046

送样日期: 2021年06月18日 检验日期: 2021年07月27日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0068

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	江门海螺			2021年06月07日	BEP4RC210192
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		168			≥45	
	终凝(min)		262			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			28			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.0	5.2	4.9	5.0	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	26.4	26.8	24.7	27.4	≥22.0
			29.8	28.3	28.3		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0071

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪

汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0042

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市海丰建嘉混凝土搅拌有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0042

送样日期: 2021年06月16日 检验日期: 2021年07月27日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0063

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	江门海螺			2021年06月10日	BEP4RC210203
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		168			≥45	
	终凝(min)		253			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			28.6			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4.4	4.4	4.4	4.4	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	23.1	23.2	21.2	23.0	≥22.0
			23.2	24.0	23.0		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0069

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 陈伟

校核: 陈伟

检测: 黄伟青 李桂华



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0042

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市海丰建嘉混凝土搅拌有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0042

送样日期: 2021年06月16日 检验日期: 2021年07月02日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0063

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	江门海螺			2021年06月10日	BEP4RC210203
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		168			≥45	
	终凝(min)		253			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			28.6			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4.4	4.4	4.4	4.4	≥4.0
		28d	7.5	7.0	7.5	7.3	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	23.1	23.2	21.2	23.0	≥22.0
			23.2	24.0	23.0		
		28d	41.7	43.7	43.8	43.4	≥42.5
			43.6	44.1	43.2		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0069

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0029

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 陆丰市伟创混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0029

送样日期: 2021年06月08日 检验日期: 2021年08月03日 报告日期: 2021年07月14日

报告编号: B-SN2021-0078

检测依据: GB 175-2007



品 种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月01日	W210570
检验项目			实测值				技术要求
细 度	比表面积 (m2/kg)		-----				-----
	-----		-----				-----
凝结时间	初凝 (min)		176				≥45
	终凝 (min)		281				≤600
安 定 性	雷氏法 (mm)		-----	-----			≤5.0
	试饼法		合格				用沸煮法检验必须合格
标准稠度用水量 (标准法) (%)			28				试杆距底板6mm±1mm时用水量
胶砂流动度 (mm)			-----				≥180
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强 度	抗折 (MPa)	3d	4.2	5.1	3.7	4.2	≥4.0
		28d	7.8	7.6	7.9	7.8	≥6.5
	抗压 (MPa)	3d	24.7	24.4	23.9	23.8	≥22.0
			24.1	23.1	22.4		
		28d	40.4	44.1	44.4	44.3	≥42.5
			45.6	44.9	46.4		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0056

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准:

林铁洪

审核:

林铁洪

校核:

林铁洪

检测:

林铁洪

汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0029

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市伟创混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0029

送样日期: 2021年06月08日 检验日期: 2021年08月03日 报告日期: 2021年07月14日

报告编号: B-SN2021-0073

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家		出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌		2021年06月01日	W210570	
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		176			≥45	
	终凝(min)		281			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			28			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4.2	5.1	3.7	4.2	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	24.7	24.4	23.9	23.8	≥22.0
			24.1	23.1	22.4		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位: 汕尾市住建局 					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0056

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟 校核: 陈伟 检测: 黄伟 李伟



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0037

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市忠建实业有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0037

送样日期: 2021年06月15日

检验日期: 2021年07月20日

报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0059

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月08日	W210587
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		170			≥45	
	终凝(min)		271			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27.6			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4.9	5.0	5.0	5.0	≥4.0
		28d	7.2	7.2	7.8	7.4	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	23.9	25.4	24.4	24.5	≥22.0
			25.5	24.5	23.2		
	28d	47.0	45.9	43.9	45.1	≥42.5	
		45.1	45.7	43.2			
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0061

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0037

检测单位:

委托单位: 汕尾市住建局

工程名称: 陆丰市忠建实业有限公司

工程部位: ----

代表批量(t): ----

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日

检测依据: GB 175-2007

检测类别: 监督抽检

样品编号: SN2021-0037

报告编号: B-SN2021-0059

品 种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	梅州塔牌			2021年06月08日	W210587
检验项目			实测值				技术要求
细 度	比表面积 (m2/kg)		----				----
	----		----				----
凝结时间	初凝 (min)		170				≥45
	终凝 (min)		271				≤600
安定性	雷氏法 (mm)		----	----			≤5. 0
	试饼法		合格				用沸煮法检验必须合格
标准稠度用水量 (标准法) (%)			27. 6				试杆距底板6mm±1mm时用水量
胶砂流动度 (mm)			----				≥180
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强 度	抗折 (MPa)	3d	4. 9	5. 0	5. 0	5. 0	≥4. 0
		28d	----	----	----	----	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	23. 9	25. 4	24. 4	24. 5	≥22. 0
			25. 5	24. 5	23. 2		
		28d	----	----	----	----	≥42. 5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0061

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 林铁洪

校核: 林铁洪

检测: 林铁洪 李生林

汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0047

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市吉泓源混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0047

送样日期: 2021年06月18日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日 报告编号: B-SN2021-0056

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	江门海螺			2021年06月01日	BEP4RC210177
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		123			≥45	
	终凝(min)		230			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27. 6			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4. 7	4. 5	5. 2	4. 8	≥4. 0
		28d	7. 4	8. 4	7. 6	7. 8	≥6. 5
	抗压(MPa)	3d	25. 6	27. 1	25. 5	26. 0	≥22. 0
			25. 8	25. 7	26. 1		
		28d	49. 8	52. 1	46. 2	48. 5	≥42. 5
			50. 9	46. 8	45. 2		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0072

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站
水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0047

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市吉泓源混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0047

送样日期: 2021年06月18日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0056

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	江门海螺			2021年06月01日	BEP4RC210177
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积 (m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝 (min)		123			≥45	
	终凝 (min)		230			≤600	
安定性	雷氏法 (mm)		----	----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量 (标准法) (%)			27. 6			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度 (mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	4. 7	4. 5	5. 2	4. 8	≥4. 0
		28d	----	----	----	----	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	25. 6	27. 1	25. 5	26. 0	≥22. 0
			25. 8	25. 7	26. 1		
		28d	----	----	----	----	≥42. 5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求；					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0072

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 陈伟

校核: 陈伟

检测: 黄伟青 李生



汕尾市建筑工程质量检测站
水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0043

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市兴业混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 见证取样

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0043

送样日期: 2021年06月16日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0065

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	江门海螺			2021年06月02日	BCPRQ210181
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		178			≥45	
	终凝(min)		282			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			28.4			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4.9	4.6	4.6	4.7	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	24.4	24.2	26.2	25.0	≥22.0
			24.3	22.0	25.8		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		----- 见证单位: ----- 见证人: -----					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0063

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林少辉

审核: 陈少辉

校核: 陈少辉

检测: 黄伟清 李生祥

汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0043

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 汕尾市兴业混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 见证取样

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0043

送样日期: 2021年06月16日

检验日期: 2021年07月20日

报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0065

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	江门海螺			2021年06月02日	BCPRQ210181
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		178			≥45	
	终凝(min)		282			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			28.4			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4.9	4.6	4.6	4.7	≥4.0
		28d	7.0	7.2	8.0	7.4	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	24.4	24.2	26.2	25.0	≥22.0
			24.3	22.0	25.8		
		28d	46.6	45.6	44.6	45.2	≥42.5
			44.1	46.6	43.9		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 见证单位：----- 见证人：-----					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0063

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林易峰

审核: 陈少华

校核: 陈少华

检测: 黄伟青 李生祥

汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0032

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆河县新华通混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0032

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0058

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月08日	W210585
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		163			≥45	
	终凝(min)		259			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.0	4.7	4.7	4.8	≥4.0
		28d	8.3	7.8	7.8	8.0	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	26.9	26.0	25.4	25.2	≥22.0
			25.2	24.2	23.3		
	28d	45.7	49.1	46.7	46.9	≥42.5	
		46.8	44.8	48.2			
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0039

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 林铁洪

校核: 林铁洪

检测: 林铁洪 李生林



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0032

检测单位:

委托单位: 汕尾市住建局

工程名称: 陆河县新华通混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0032

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日 报告编号: B-SN2021-0058

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月08日	W210585
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		-----			-----	
	-----		-----			-----	
凝结时间	初凝(min)		163			≥45	
	终凝(min)		259			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		-----	-----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			-----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.0	4.7	4.7	4.8	≥4.0
		28d	-----	-----	-----	-----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	26.9	26.0	25.4	25.2	≥22.0
			25.2	24.2	23.3		
		28d	-----	-----	-----	-----	≥42.5
			-----	-----	-----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0039

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟 校核: 陈伟 检测: 李伟 李伟



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0045

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 汕尾市红海湾佳龙混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0045

送样日期: 2021年06月18日 检验日期: 2021年07月27日 报告日期: 2021年07月08日 报告编号: B-SN2021-0067

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	福建塔牌			2021年06月01日	P210343
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		157			≥45	
	终凝(min)		235			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	6. 2	7. 0	6. 5	6. 6	≥4. 0
		28d	8. 4	8. 5	9. 0	8. 6	≥6. 5
	抗压(MPa)	3d	35. 1	29. 8	35. 1	34. 9	≥22. 0
			36. 1	34. 9	33. 3		
		28d	56. 3	52. 2	54. 6	54. 6	≥42. 5
			56. 7	54. 2	53. 4		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0064

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0045

检测单位: (盖章)

委托单位: 汕尾市住建局

工程名称: 汕尾市红海湾佳龙混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0045

送样日期: 2021年06月18日 检验日期: 2021年07月27日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0067

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	福建塔牌			2021年06月01日	P210343
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		157			≥45	
	终凝(min)		235			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	6.2	7.0	6.5	6.6	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	35.1	29.8	35.1	34.9	≥22.0
			36.1	34.9	33.3		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0064

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟 校核: 陈伟 检测: 李伟 李伟



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0048

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 汕尾市绿源新型建材有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0048

送样日期: 2021年06月18日

检验日期: 2021年07月27日

报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0069

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州皇马			2021年06月16日	S04140
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		140			≥45	
	终凝(min)		201			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			28			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.0	5.4	5.2	5.2	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	28.4	26.8	29.5	28.2	≥22.0
			27.8	28.6	28.4		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0059

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 林铁洪

校核: 林铁洪

检测: 林铁洪 李生祥



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0050

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 海丰县跃兴混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0050

送样日期: 2021年06月23日 检验日期: 2021年07月27日 报告日期: 2021年07月08日 报告编号: B-SN2021-0071

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月19日	W210611
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		162			≥45	
	终凝(min)		238			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			28			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4.9	4.9	5.1	5.0	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	26.4	27.0	23.9	25.2	≥22.0
			24.8	24.6	24.8		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0073

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0050

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 海丰县跃兴混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0050

送样日期: 2021年06月23日

检验日期: 2021年07月27日

报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0071

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月19日	W210611
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		162			≥45	
	终凝(min)		238			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			28			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4.9	4.9	5.1	5.0	≥4.0
		28d	7.9	8.0	8.0	8.0	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	26.4	27.0	23.9	25.2	≥22.0
			24.8	24.6	24.8		
		28d	46.8	46.7	44.2	45.9	≥42.5
			46.6	45.9	45.4		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0073

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 林铁洪

校核: 林铁洪

检测: 林铁洪 李生祥

汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0034

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 海丰广富混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0034

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年08月03日 报告日期: 2021年07月14日

报告编号: B-SN2021-0076

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月06日	W210579
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		-----			-----	
	-----		-----			-----	
凝结时间	初凝(min)		174			≥45	
	终凝(min)		266			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		-----	-----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27.8			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			-----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.5	5.6	5.3	5.5	≥4.0
		28d	8.3	8.4	8.4	8.4	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	27.0	25.8	27.5	26.9	≥22.0
			26.8	26.9	27.5		
		28d	47.9	49.1	47.9	49.9	≥42.5
			52.9	50.8	50.8		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0057

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟 校核: 陈伟 检测: 陈伟



汕尾市建筑工程质量检测站
水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0049

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市富丽混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0049

送样日期: 2021年06月18日 检验日期: 2021年07月27日 报告日期: 2021年07月08日 报告编号: B-SN2021-0070

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	梅州塔牌			2021年06月16日	W210601
检验项目			实测值				技术要求
细度	比表面积 (m2/kg)		----				----
	----		----				----
凝结时间	初凝 (min)		173				≥45
	终凝 (min)		251				≤600
安定性	雷氏法 (mm)		----	----			≤5. 0
	试饼法		合格				用沸煮法检验必须合格
标准稠度用水量 (标准法) (%)			27. 2				试杆距底板6mm±1mm时用水量
胶砂流动度 (mm)			----				≥180
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	5. 1	5. 3	5. 3	5. 2	≥4. 0
		28d	----	----	----	----	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	25. 5	24. 6	27. 7	26. 3	≥22. 0
			27. 6	26. 9	25. 6		
		28d	----	----	----	----	≥42. 5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位: 汕尾市住建局 					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0065

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟 校核: 陈伟 检测: 陈伟 李生



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0041

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 汕尾市中稳混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0041

送样日期: 2021年06月16日

检验日期: 2021年07月20日

报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0062

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州皇马			2021年06月14日	S04139
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		122			≥45	
	终凝(min)		223			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			28.4			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.3	5.4	5.8	5.5	≥4.0
		28d	7.8	7.5	7.6	7.6	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	27.2	25.4	27.1	26.5	≥22.0
			30.3	27.6	25.1		
		28d	49.3	46.1	47.6	48.2	≥42.5
			49.1	49.4	47.6		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0062

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 陈伟

校核: 陈伟

检测: 黄伟 李生



汕尾市建筑工程质量检测站
水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0041

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 汕尾市中稳混凝土有限公司

工程部位: -----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): -----

样品编号: SN2021-0041

送样日期: 2021年06月16日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0062

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	梅州皇马			2021年06月14日	S04139
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积 (m2/kg)		-----			-----	
	-----		-----			-----	
凝结时间	初凝 (min)		122			≥45	
	终凝 (min)		223			≤600	
安定性	雷氏法 (mm)		-----	-----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量 (标准法) (%)			28. 4			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度 (mm)			-----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	5. 3	5. 4	5. 8	5. 5	≥4. 0
		28d	-----	-----	-----	-----	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	27. 2	25. 4	27. 1	26. 5	≥22. 0
			30. 3	27. 6	25. 1		
		28d	-----	-----	-----	-----	≥42. 5
			-----	-----	-----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求；					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0062

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0039

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市恒业建材实业有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0039

送样日期: 2021年06月16日 检验日期: 2021年08月03日 报告日期: 2021年07月14日 报告编号: B-SN2021-0078

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月04日	W210576
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	-----		-----			-----	
凝结时间	初凝(min)		176			≥45	
	终凝(min)		279			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	-----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			-----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.4	5.5	5.0	5.3	≥4.0
		28d	7.6	7.8	7.7	7.7	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	24.9	26.7	28.7	27.4	≥22.0
			29.1	27.6	27.4		
		28d	47.9	48.2	49.5	47.2	≥42.5
			47.0	45.5	45.2		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 <					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0076

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪

汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0039

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市恒业建材实业有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0039

送样日期: 2021年06月16日 检验日期: 2021年08月03日 报告日期: 2021年07月14日 报告编号: B-SN2021-0078

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	梅州塔牌			2021年06月04日	W210576
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积 (m2/kg)		----			----	
	-----		-----			-----	
凝结时间	初凝 (min)		176			≥45	
	终凝 (min)		279			≤600	
安定性	雷氏法 (mm)		----	-----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量 (标准法) (%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度 (mm)			-----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	5. 4	5. 5	5. 0	5. 3	≥4. 0
		28d	-----	-----	-----	-----	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	24. 9	26. 7	28. 7	27. 4	≥22. 0
			29. 1	27. 6	27. 4		
		28d	-----	-----	-----	-----	≥42. 5
			-----	-----	-----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求；					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0076

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 陈伟

校核: 陈伟

检测: 黄伟青 李生



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0031

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆河县塔牌混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0031

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0061

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月09日	W210588
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		151			≥45	
	终凝(min)		248			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.0	5.2	4.6	4.9	≥4.0
		28d	7.5	7.8	8.5	7.9	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	23.1	26.2	28.2	24.5	≥22.0
			25.4	24.8	22.9		
		28d	48.9	50.9	49.2	48.9	≥42.5
			51.1	46.9	46.2		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0041

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟 校核: 陈伟 检测: 陈伟 李伟



汕尾市建筑工程质量检测站 水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0031

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 陆河县塔牌混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0031

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年07月20日 报告日期: 2021年07月08日

报告编号: B-SN2021-0061

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	梅州塔牌			2021年06月09日	W210588
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积 (m2/kg)		----			----	
	-----		-----			-----	
凝结时间	初凝 (min)		151			≥45	
	终凝 (min)		248			≤600	
安定性	雷氏法 (mm)		----	----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量 (标准法) (%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度 (mm)			-----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	5. 0	5. 2	4. 6	4. 9	≥4. 0
		28d	-----	-----	-----	-----	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	23. 1	26. 2	28. 2	24. 5	≥22. 0
			25. 4	24. 8	22. 9		
		28d	-----	-----	-----	-----	≥42. 5
			-----	-----	-----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求;					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0041

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 林铁洪

校核: 林铁洪

检测: 林铁洪 李生林



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0030

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆河县泰安混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0030

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年08月03日 报告日期: 2021年07月14日 报告编号: B-SN2021-0075

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月10日	W210590
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		161			≥45	
	终凝(min)		247			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	5.4	4.6	5.0	5.0	≥4.0
		28d	7.7	7.2	8.2	7.7	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	24.7	23.7	28.9	27.0	≥22.0
			27.6	28.0	25.6		
		28d	48.8	46.8	48.3	47.8	≥42.5
			45.5	49.6	53.7		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0040

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 陈伟雄 校核: 陈伟雄 检测: 陈伟雄 陈伟雄



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0030

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆河县泰安混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0030

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年08月03日 报告日期: 2021年07月14日

报告编号: B-SN2021-0074

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	梅州塔牌			2021年06月10日	W210590
检验项目			实测值				技术要求
细度	比表面积 (m2/kg)		-----				-----
	-----		-----				-----
凝结时间	初凝 (min)		161				≥45
	终凝 (min)		247				≤600
安定性	雷氏法 (mm)		-----	-----			≤5. 0
	试饼法		合格				用沸煮法检验必须合格
标准稠度用水量 (标准法) (%)			27				试杆距底板6mm±1mm时用水量
胶砂流动度 (mm)			-----				≥180
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折 (MPa)	3d	5. 4	4. 6	5. 0	5. 0	≥4. 0
		28d	-----	-----	-----	-----	≥6. 5
	抗压 (MPa)	3d	24. 7	23. 7	28. 9	27. 0	≥22. 0
			27. 6	28. 0	25. 6		
		28d	-----	-----	-----	-----	≥42. 5
			-----	-----	-----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求；					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0040

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0033

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆河县恒锋混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0033

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年08月03日 报告日期: 2021年07月14日 报告编号: B-SN2021-10075

检测依据: GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2021年06月09日	W210588
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		----			----	
	----		----			----	
凝结时间	初凝(min)		163			≥45	
	终凝(min)		247			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		----	----		≤5.0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4.7	4.7	5.3	4.9	≥4.0
		28d	7.5	7.8	7.2	7.5	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	28.7	25.0	26.0	26.2	≥22.0
			24.9	28.3	24.2		
		28d	48.9	52.9	48.7	49.2	≥42.5
			47.6	46.6	50.4		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0038

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2021-0033

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆河县恒锋混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2021-0033

送样日期: 2021年06月15日 检验日期: 2021年08月03日 报告日期: 2021年07月14日

报告编号: B-SN2021-0075

检测依据: GB 175-2007

品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42. 5R	梅州塔牌			2021年06月09日	W210588
检验项目			实测值			技术要求	
细度	比表面积(m2/kg)		-----			-----	
	-----		-----			-----	
凝结时间	初凝(min)		163			≥45	
	终凝(min)		247			≤600	
安定性	雷氏法(mm)		-----	-----		≤5. 0	
	试饼法		合格			用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)			27			试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)			-----			≥180	
强 度 试 验 结 果							
检验项目			单个强度值			平均值	技术要求
强度	抗折(MPa)	3d	4. 7	4. 7	5. 3	4. 9	≥4. 0
		28d	-----	-----	-----	-----	≥6. 5
	抗压(MPa)	3d	28. 7	25. 0	26. 0	26. 2	≥22. 0
			24. 9	28. 3	24. 2		
		28d	-----	-----	-----	-----	≥42. 5
			-----	-----	-----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42. 5R的技术要求；					
备 注		----- 监督单位： 汕尾市住建局 监督人： 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0038

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪