



# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0052

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市伟创混凝土有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0052

送样日期: 2020年07月01日 检验日期: 2020年07月10日 报告日期: 2020年07月14日

报告编号: B-SN2020-0056

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	梅州塔牌			2020年06月11日	W200168	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	175			≥45		
	终凝(min)	298			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.6			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强 度 试 验 结 果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	4.8	4.3	4.5	4.5	≥4.0
		28d	6.5	7.2	6.8	6.8	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	26.1	25.0	24.9	25.4	≥22.0
			24.1	26.2	25.8		
		28d	46.0	47.6	46.4	46.1	≥42.5
			43.5	46.7	46.3		
结 论		所检项目符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求。					
备 注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0056

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准: 审核: 校核: 检测:



# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: ----

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: \_\_\_\_\_

工程名称: 陆丰市实兴建材有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量: ----

样品编号: SN2020-0053

送样日期: 2020年07月01日 检验日期: 2020年07月10日 报告日期: 2020年07月14日 报告编号: B-SN2020-0057

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	惠州光大			2020年06月22日	POGS4367R	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	171			≥45		
	终凝(min)	272			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		28.4			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强 度 试 验 结 果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	4.6	4.7	3.6	4.6	≥
		28d	----	----	----	----	≥
	抗压(MPa)	3d	25.7	24.3	24.4	24.3	≥
			24.9	23.8	22.9		
28d	----	----	----	----	≥		
	----	----	----				
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0057

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 李生祥 校核: 李生祥 检测: 李生祥 李生祥



# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: ----

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: \_\_\_\_\_

工程名称: 汕尾市鸿顺混凝土有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量: ----

样品编号: SN2020-00574

送样日期: 2020年07月01日 检验日期: 2020年07月10日 报告日期: 2020年07月14日 报告编号: B-SN2020-0058

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	油坑			2020年06月23日	Y4233	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	169			≥45		
	终凝(min)	264			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.4			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强 度 试 验 结 果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.3	6.5	5.8	6.2	≥
		28d	----	----	----	----	≥
	抗压(MPa)	3d	27.4	27.1	31.1	29.1	≥
			29.9	28.6	30.4		
		28d	----	----	----	----	≥
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0058

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 李生祥 校核: 李生祥 检测: 李生祥 李生祥



# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: ----

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市绿源新型建材有限公司

工程部位: 房建. 道路

检测类别: 监督抽检

代表批量: ----

样品编号: SN2020-0055

送样日期: 2020年07月01日 检验日期: 2020年07月10日 报告日期: 2020年07月14日

报告编号: B-SN2020-0059

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	梅州皇马			2020年06月29日	S04145	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	167			≥45		
	终凝(min)	260			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.4			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.8	6.4	6.4	6.5	≥
		28d	----	----	----	----	≥
	抗压(MPa)	3d	28.7	27.3	30.6	29.6	≥
			29.1	30.2	31.7		
		28d	----	----	----	----	≥
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0059

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号

联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪

审核: 林铁洪

校核: 林铁洪

检测: 林铁洪 李生祥



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: ----

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市冠绿实业有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量: ----

样品编号: SN2020-0056

送样日期: 2020年07月01日 检验日期: 2020年07月10日 报告日期: 2020年07月14日 报告编号: B-SN2020-0060

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家	出厂日期	出厂编号			
普通硅酸盐水泥	42.5R	惠州光大	2020年06月24日	P04397RS			
检验项目		实测值		技术要求			
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----		----			
	μm筛筛余(%)	----		----			
凝结时间	初凝(min)	139		≥45			
	终凝(min)	248		≤600			
安定性	雷氏法(mm)	----	----	≤5.0			
	试饼法	合格		用沸煮法检验必须合格			
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.8		试杆距底板6mm±1mm时用水量			
胶砂流动度(mm)		----		≥180			
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.1	5.5	5.1	5.6	≥
		28d	----	----	----	----	≥
	抗压(MPa)	3d	27.2	26.2	29.1	27.8	≥
			27.0	28.4	28.7		
		28d	----	----	----	----	≥
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0060

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 李生祥 校核: 李生祥 检测: 李生祥 李生祥



# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: ----

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: \_\_\_\_\_

工程名称: 陆丰市忠建实业有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量: ----

样品编号: SN2020-0061

送样日期: 2020年07月02日 检验日期: 2020年07月10日 报告日期: 2020年07月14日 报告编号: B-SN2020-0061

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	梅州塔牌			2020年06月27日	W20027	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	174			≥45		
	终凝(min)	269			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.6			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	4.8	5.4	3.8	4.8	≥
		28d	----	----	----	----	≥
	抗压(MPa)	3d	25.4	27.8	24.5	26.2	≥
			25.4	27.8	26.5		
		28d	----	----	----	----	≥
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0061

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准: 审核: 校核: 检测:



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: ----

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市中稳混凝土有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量: ----

样品编号: SN2020-0058

送样日期: 2020年07月02日 检验日期: 2020年07月10日 报告日期: 2020年07月14日

报告编号: B-SN2020-0062

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	华润			2020年06月26日	2020LE0400	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	176			≥45		
	终凝(min)	274			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.8			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.3	6.7	7.0	6.7	≥
		28d	----	----	----	----	≥
	抗压(MPa)	3d	33.0	33.4	33.5	32.2	≥
			33.6	29.2	30.2		
28d	----	----	----	----	≥		
	----	----	----				
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0062

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 廖伟 校核: 廖伟 检测: 黄伟青 李生排



# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: ----

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市兴业混凝土有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量: ----

样品编号: SN2020-0059

送样日期: 2020年07月02日 检验日期: 2020年07月10日 报告日期: 2020年07月14日 报告编号: B-SN2020-0063

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家	出厂日期	出厂编号			
普通硅酸盐水泥	42.5R	江门海螺	2020年06月29日	BEP4RC200158			
检验项目		实测值		技术要求			
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----		----			
	μm筛筛余(%)	----		----			
凝结时间	初凝(min)	166		≥45			
	终凝(min)	263		≤600			
安定性	雷氏法(mm)	----	----	≤5.0			
	试饼法	合格		用沸煮法检验必须合格			
标准稠度用水量(标准法)(%)		28.4		试杆距底板6mm±1mm时用水量			
胶砂流动度(mm)		----		≥180			
强 度 试 验 结 果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.0	5.7	6.0	5.9	≥
		28d	----	----	----	----	≥
	抗压(MPa)	3d	27.8	27.1	27.4	27.8	≥
			28.3	27.9	28.2		
	28d	----	----	----	----	≥	
		----	----	----			
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0063

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 李生祥 校核: 李生祥 检测: 李生祥 李生祥





汕尾市建筑工程质量检测站  
水泥物理性能检验报告



委托编号: ----

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市红海湾佳龙混凝土有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量: ----

样品编号: SN2020-0060

送样日期: 2020年07月02日 检验日期: 2020年07月10日 报告日期: 2020年07月14日 报告编号: B-SN2020-0060

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家	出厂日期	出厂编号			
硅酸盐水泥	42.5R	梅州塔牌	2020年06月24日	W200197			
检验项目		实测值		技术要求			
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----		----			
	μm筛筛余(%)	----		----			
凝结时间	初凝(min)	168		≥45			
	终凝(min)	272		≤390			
安定性	雷氏法(mm)	----	----	≤5.0			
	试饼法	合格		用沸煮法检验必须合格			
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.6		试杆距底板6mm±1mm时用水量			
胶砂流动度(mm)		----		≥180			
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.1	6.3	6.1	6.2	≥
		28d	----	----	----	----	≥
	抗压(MPa)	3d	32.1	30.9	31.0	31.0	≥
			31.0	28.9	32.2		
28d	----	----	----	----	≥		
	----	----	----				
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0064

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 李生祥 校核: 李生祥 检测: 李生祥 李生祥



# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: ----

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: \_\_\_\_\_

工程名称: 汕尾市富丽混凝土有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量: ----

样品编号: SN2020-0061

送样日期: 2020年07月02日 检验日期: 2020年07月10日 报告日期: 2020年07月14日 报告编号: B-SN2020-0065

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	梅州塔牌			2020年07月01日	W200217	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	178			≥45		
	终凝(min)	287			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.2			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.8	5.2	5.4	5.5	≥
		28d	----	----	----	----	≥
	抗压(MPa)	3d	28.3	28.5	26.9	27.9	≥
			28.1	27.4	28.2		
	28d	----	----	----	----	≥	
		----	----	----			
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0065

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 审核: 校核: 检测:



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0062

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 海丰和诚搅拌砂浆环保材料有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0062

送样日期: 2020年07月02日 检验日期: 2020年07月17日 报告日期: 2020年07月27日

报告编号: B-SN2020-0072

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	惠州光大			2020年06月18日	POGS4354R	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	167			≥45		
	终凝(min)	236			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.8			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.4	5.5	5.8	5.6	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	31.5	28.9	31.8	30.0	≥22.0
			30.3	27.1	30.4		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0066

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: [Signature] 审核: [Signature] 校核: [Signature] 检测: [Signature]



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0063

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 海丰广富混凝土有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0063

送样日期: 2020年07月03日 检验日期: 2020年07月17日 报告日期: 2020年07月27日 报告编号: B-SN2020-0073

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家		出厂日期	出厂编号		
普通硅酸盐水泥	42.5R	梅州塔牌		2020年07月02日	W200219		
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	187			≥45		
	终凝(min)	299			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.6			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.8	5.4	6.6	5.6	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	33.6	32.1	28.8	30.8	≥22.0
			29.9	30.6	29.5		
28d	----	----	----	----	≥42.5		
	----	----	----				
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0067

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 廖伟 校核: 廖伟 检测: 黄伟青 陈伟



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0064

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 海丰县恒盛投资有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0064

送样日期: 2020年07月03日 检验日期: 2020年07月17日 报告日期: 2020年07月27日 报告编号: B-SN2020-0074

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家	出厂日期	出厂编号			
普通硅酸盐水泥	42.5R	蕉岭油坑	2020年06月25日	Y4236			
检验项目		实测值		技术要求			
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----		----			
	μm筛筛余(%)	----		----			
凝结时间	初凝(min)	176		≥45			
	终凝(min)	283		≤600			
安定性	雷氏法(mm)	----	----	≤5.0			
	试饼法	合格		用沸煮法检验必须合格			
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.8		试杆距底板6mm±1mm时用水量			
胶砂流动度(mm)		----		≥180			
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.7	5.5	6.0	5.7	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	26.7	27.4	29.7	28.4	≥22.0
			28.0	28.5	29.9		
28d	----	----	----	----	≥42.5		
	----	----	----				
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0068

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪



# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0065

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市海丰建嘉混凝土搅拌有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0065

送样日期: 2020年07月03日 检验日期: 2020年07月17日 报告日期: 2020年07月27日

报告编号: B-SN2020-0065

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	梅州塔牌			2020年06月30日	w200215	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	174			≥45		
	终凝(min)	276			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	----			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.2			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.0	6.3	6.5	6.3	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	24.4	26.6	25.5	27.7	≥22.0
			29.2	28.1	28.9		
28d	----	----	----	----	≥42.5		
	----	----	----				
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0069

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准: 审核: 校核: 检测:



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0066

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 海丰县广建混凝土有限公司

工程部位: 无

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0066

送样日期: 2020年07月03日 检验日期: 2020年07月17日 报告日期: 2020年07月27日 报告编号: B-SN2020-0078

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家	出厂日期	出厂编号			
普通硅酸盐水泥	42.5R	梅州塔牌	2020年06月25日	W200202			
检验项目		实测值		技术要求			
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----		----			
	μm筛筛余(%)	----		----			
凝结时间	初凝(min)	171		≥45			
	终凝(min)	276		≤600			
安定性	雷氏法(mm)	----	----	≤5.0			
	试饼法	----		用沸煮法检验必须合格			
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.6		试杆距底板6mm±1mm时用水量			
胶砂流动度(mm)		----		≥180			
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.1	5.2	5.8	5.7	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	25.8	30.5	31.4	29.3	≥22.0
			27.3	27.9	29.2		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局			监督人: 林铁洪		

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)  
2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660)3343755

工程代码: GC2020-0070

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0073

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 陆河县恒锋混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0073

送样日期: 2020年07月06日 检验日期: 2020年07月17日 报告日期: 2020年07月27日 报告编号: B-SN2020-0082

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2020年07月03日	W200224
检验项目		实测值				技术要求	
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----				----	
	μm筛筛余(%)	----				----	
凝结时间	初凝(min)	163				≥45	
	终凝(min)	264				≤600	
安定性	雷氏法(mm)	----	----			≤5.0	
	试饼法	合格				用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.2				试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)		----				≥180	
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.6	6.5	5.8	6.0	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	28.1	27.0	29.4	28.6	≥22.0
			31.1	27.9	28.2		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0038

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪





汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0074

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆河县塔牌混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0074

送样日期: 2020年07月06日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日

报告编号: B-SN2020-0083

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	蕉岭塔牌			2020年07月04日	W200227
检验项目		实测值				技术要求	
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----				----	
	μm筛筛余(%)	----				----	
凝结时间	初凝(min)	168				≥45	
	终凝(min)	267				≤600	
安定性	雷氏法(mm)	----	----			≤5.0	
	试饼法	----				用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.4				试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)		----				≥180	
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.1	5.9	5.5	5.8	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	28.6	29.0	29.6	29.0	≥22.0
			29.3	29.2	28.6		
	28d	----	----	----	----	≥42.5	
		----	----	----			
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0041

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪



# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0075

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 陆河县新华通混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0075

送样日期: 2020年07月06日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日

报告编号: B-SN2020-0084

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	----			----	W200225	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	176			≥45		
	终凝(min)	279			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.2			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.2	5.8	5.8	5.9	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	29.1	29.8	27.8	28.7	≥22.0
			27.2	28.1	30.1		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0039

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪



# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0077

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: \_\_\_\_\_ (盖章)

工程名称: 陆河县泰安混凝土有限公司

工程部位: \_\_\_\_\_

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): \_\_\_\_\_

样品编号: SN2020-0077

送样日期: 2020年07月06日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日

报告编号: B-SN2020-0086

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	福建塔牌			----	P200331	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	163			≥45		
	终凝(min)	250			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----			≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.2			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强 度 试 验 结 果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.1	6.5	5.5	6.0	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	28.1	27.6	31.1	29.8	≥22.0
			31.6	30.9	29.4		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结 论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备 注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2016-0039

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准:

审核:

校核:

检测:



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0078

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市富成源混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0078

送样日期: 2020年07月07日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日

报告编号: B-SN2020-0087

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	江门海螺			2020年06月27日	BEP4RC200152
检验项目		实测值				技术要求	
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----				----	
	μm筛筛余(%)	----				----	
凝结时间	初凝(min)	184				≥45	
	终凝(min)	286				≤600	
安定性	雷氏法(mm)	----	----			≤5.0	
	试饼法	合格				用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)		28.8				试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)		----				≥180	
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.6	5.0	5.6	5.4	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	30.4	29.6	26.2	28.5	≥22.0
			26.0	29.9	28.9		
	28d	----	----	----	----	≥42.5	
		----	----	----			
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0071

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0079

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 陆丰市吉泓源混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0079

送样日期: 2020年07月07日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日

报告编号: B-SN2020-0088

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	梅州塔牌			2020年06月30日	W200214	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	177			≥45		
	终凝(min)	271			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.2			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.5	5.5	5.6	5.5	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	26.1	26.5	26.1	26.4	≥22.0
			25.9	26.9	26.8		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0072

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站  
水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0080

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 海丰县跃兴混凝土有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0080

送样日期: 2020年07月07日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日

报告编号: B-SN2020-0089

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	梅州塔牌			2020年07月05日	W200228	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	175			≥45		
	终凝(min)	278			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.2			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.6	5.7	5.2	5.5	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	28.9	29.8	23.2	28.9	≥22.0
			27.9	28.9	29.0		
	28d	----	----	----	----	≥42.5	
		----	----	----			
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0073

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 审核: 校核: 检测:



汕尾市建筑工程质量检测站  
水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0081

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 海丰县后门镇东成混凝土搅拌有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0081

送样日期: 2020年07月07日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日

报告编号: B-SN2020-0090

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家	出厂日期	出厂编号			
普通硅酸盐水泥	42.5R	华润	2020年06月26日	2020LE0400			
检验项目		实测值		技术要求			
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----		----			
	μm筛筛余(%)	----		----			
凝结时间	初凝(min)	154		≥45			
	终凝(min)	238		≤600			
安定性	雷氏法(mm)	----	----	≤5.0			
	试饼法	合格		用沸煮法检验必须合格			
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.8		试杆距底板6mm±1mm时用水量			
胶砂流动度(mm)		----		≥180			
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.6	5.5	5.3	5.5	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	27.0	27.0	28.4	27.0	≥22.0
			26.9	27.7	25.2		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0074

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 廖伟明 校核: 廖伟明 检测: 黄伟青 陈毅



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0082

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 海丰富基建材制品有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0082

送样日期: 2020年07月07日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日 报告编号: B-SN2020-0091

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	惠州光大			2020年06月28日	POLS4300R	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	166			≥45		
	终凝(min)	245			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.4			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	6.5	6.8	6.5	6.6	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	32.9	29.8	33.1	32.3	≥22.0
			33.2	32.9	31.8		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0075

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660) 3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 林铁洪 林铁洪





# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0083

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: \_\_\_\_\_

工程名称: 陆丰市恒业建材实业有限公司

工程部位: \_\_\_\_\_

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): \_\_\_\_\_

样品编号: SN2020-0083

送样日期: 2020年07月07日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日 报告编号: B-SN2020-0092

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	梅州塔牌			2020年06月18日	W200183
检验项目		实测值				技术要求	
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----				----	
	μm筛筛余(%)	----				----	
凝结时间	初凝(min)	181				≥45	
	终凝(min)	277				≤600	
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格				用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.2				试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)		----				≥180	
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.3	6.1	5.7	5.7	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	27.4	28.6	29.4	29.0	≥22.0
			30.9	28.9	29.1		
	28d	----	----	----	----	≥42.5	
		----	----	----			
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0076

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准: 审核: 校核: 检测:



汕尾市建筑工程质量检测站

水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0084

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位:

工程名称: 汕尾市兴业水泥制品有限公司

检测类别: 监督抽检

工程部位: ----

样品编号: SN2020-0084

代表批量(t): ----

报告编号: B-SN2020-0093

送样日期: 2020年07月07日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家		出厂日期	出厂编号		
普通硅酸盐水泥	42.5R	梅州皇马水泥有限公司		2020年06月27日	S11		
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	132			≥45		
	终凝(min)	226			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.2			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.5	5.6	6.1	5.7	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	32.6	34.0	33.8	33.6	≥22.0
			33.9	33.8	33.5		
28d	----	----	----	----	≥42.5		
	----	----	----				
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁林					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0077

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准: 林铁林 审核: 廖文 校核: 廖文 检测: 黄伟 郭斌



汕尾市建筑工程质量检测站  
水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0085

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市中正搅拌砂浆环保材料有限公司

工程部位: ----

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): ----

样品编号: SN2020-0085

送样日期: 2020年07月13日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日

报告编号: B-SN2020-0094

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种	强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号	
普通硅酸盐水泥	42.5R	蕉岭油坑			2020年07月09日	Y4257	
检验项目		实测值			技术要求		
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----			----		
	μm筛筛余(%)	----			----		
凝结时间	初凝(min)	178			≥45		
	终凝(min)	277			≤600		
安定性	雷氏法(mm)	----	----		≤5.0		
	试饼法	合格			用沸煮法检验必须合格		
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.8			试杆距底板6mm±1mm时用水量		
胶砂流动度(mm)		----			≥180		
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.7	5.5	5.6	5.6	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	26.2	27.2	27.7	27.4	≥22.0
			27.7	28.0	24.1		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪					

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0078

2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 检测: 黄伟峰 陈其华



# 汕尾市建筑工程质量检测站

## 水泥物理性能检验报告



委托编号: W-SN2020-0086

委托单位: 汕尾市住建局

检测单位: \_\_\_\_\_

工程名称: 汕尾市普通水泥制品有限公司

工程部位: \_\_\_\_\_

检测类别: 监督抽检

代表批量(t): \_\_\_\_\_

样品编号: SN2020-0086

送样日期: 2020年07月17日 检验日期: 2020年07月24日 报告日期: 2020年07月27日

报告编号: B-SN2020-0095

检测依据: 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007



品种		强度等级	生产厂家			出厂日期	出厂编号
普通硅酸盐水泥		42.5R	华润			2020年06月24日	2020LE0394
检验项目		实测值				技术要求	
细度	比表面积(m <sup>2</sup> /kg)	----				----	
	μm筛筛余(%)	----				----	
凝结时间	初凝(min)	157				≥45	
	终凝(min)	248				≤600	
安定性	雷氏法(mm)	----		----		≤5.0	
	试饼法	合格				用沸煮法检验必须合格	
标准稠度用水量(标准法)(%)		27.4				试杆距底板6mm±1mm时用水量	
胶砂流动度(mm)		----				≥180	
强度试验结果							
检验项目		单个强度值			平均值	技术要求	
强度	抗折(MPa)	3d	5.6	5.5	6.0	5.7	≥4.0
		28d	----	----	----	----	≥6.5
	抗压(MPa)	3d	28.8	31.7	29.6	29.8	≥22.0
			28.6	29.2	31.1		
		28d	----	----	----	----	≥42.5
			----	----	----		
结论		3d强度符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007标准中普通硅酸盐水泥强度等级42.5R的技术要求;					
备注		监督单位: 汕尾市住建局			监督人: 林铁洪		

注: 1. 未经本检测站书面批准, 不得部分复制检验报告。(完整复制除外)

工程代码: GC2020-0079

2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号 联系电话: (0660)3343755

批准: 审核: 校核: 检测: